



 (34) 3338-6010

 (34) 9 9645-6010

 laboratorio.vmaxxytintas@gmail.com

PRODUTO: TEXTURA LISA

Descrição, Composição e Uso

A Textura Lisa pode ser aplicada direta sobre o reboco e disfarça pequenas imperfeições na superfície. Indicada para superfícies externas e internas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, gesso e fibrocimento. Possui acabamento inovador e sofisticado, contendo partículas médias de minerais e hidro-repelentes, impedindo a penetração de água e protegendo a superfície em que foi aplicada. É um produto composto por resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes. Glicóis, tensoativos carboxilados, bactericidas e fungicidas (a base de isotiazolonas).

Instrução de uso, Diluição e Consumo



Se necessário 2% de água.



Textura Fina: 2,0 a 2,2 Kg.m⁻²
Textura Grossa: 3,0 a 3,2 Kg.m⁻²

Obs.: Altos relevos, produto pronto para uso, não diluir. Baixos relevos, diluir até 10% de água.

Secagem

Toque: 2 a 4 horas /Final: 72 horas

Aplicação

A aplicação deve ser realizada rolo de borracha, rolo de lã, rolo de espuma, desempenadeira, escova etc. Limpe as ferramentas com água e sabão.

Observações

Confira na etiqueta se o material e a cor correspondem ao seu pedido e leia as instruções relativas ao produto contido na embalagem. Recomenda-se este prático antes do uso para determinar o consumo, a diluição e o acabamento.

Preparação da Superfície

A parede deve estar limpa e lixada, isenta de pó, graxa, óleo e/ou umidade. Se você identificar mofo, lave com solução de água sanitária e água em partes iguais. Se a parede estiver desgastada/desagregando, raspe ou escove as partes soltas. Caso a parede seja de concreto novo, aguarde a cura total por 28 dias antes de pintar.

Armazenamento

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

Garantia

Após a aplicação dos produtos VMAXXY possui uma garantia de cinco anos, desde que aplicado de acordo com as normas e procedimentos recomendados.

Normas da ABNT

Os produtos VMAXXY estão de acordo com as especificações de produtos e de aplicações estabelecidas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Informativo

As informações contidas nesta ficha servem como um guia de aplicação e de orientação. Toda e qualquer garantia perderá sua validade caso os procedimentos aqui descritos não forem seguidos. Para toda e qualquer aplicação que não esteja citada nesta ficha, o nosso Departamento Técnico deverá ser consultado para assegurar a garantia do produto. A eficiência de toda a linha de produtos depende de uma boa aplicação, seguindo-se os procedimentos indicados. Reservamos o direito de alterar a Ficha de Produto sem qualquer aviso prévio.

Validade do produto a partir da fabricação

Este produto tem validade de corrente de 36 meses.

Precauções

Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os e água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto. Para maiores informações consulte a ficha de informação do produto – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): **CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 0800-148110**
Emergências em caso de acidentes de transportes (24 horas) vide telefones úteis na ficha de emergência.

VMAXXY TINTAS LTDA.

Químico Responsável

CRQ 023003811

2ª Região MG

SAC: (34) 3338-6010

laboratorio.vmaxxytintas@gmail.com



RUA VARGINHA, 225. BAIRRO SÃO BENEDITO. UBERABA - MG



Tratamento recomendados para os Produtos VMAXXY Tintas

| Superfície | Tratamento |
|--|--|
| Reboco fraco/baixa coesão/partículas soltas e/ou altamente absorvente (Gesso, Fibro - cimento). | Fundo Preparador |
| Imperfeições profundas | Corrigir com massa de reboco. |
| Superfícies Caiadas | Raspar e/ou escovar a superfície para eliminar a cal o máximo possível e aplicar Fundo Preparador. |
| Manchas de Gorduras ou Graxas | Eliminar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. |
| Algas e Mofos | Devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água para aplicação do Fundo Preparador. |
| Massa Corrida (interna) ou Massa Acrílica (externa) | Eliminar o pó do lixamento antes da pintura. Para melhor aderência da tinta, selar a massa corrida ou acrílica com uma demão do Fundo Preparador para acabamento de tintas látex ou acrílicas. |
| Reboco Novo | Aguardar a cura e secagem (30 dias no mínimo). |
| Superfícies com brilho | Lixar e eliminar o pó com um pano umedecido em água. Proceder ao preparo da pintura. |
| Superfícies com umidade | Identificar a origem e tratar de maneira adequada e aguardar secagem completa. Proceder ao preparo da pintura. |
| Superfícies em bom estado | Lixar e eliminar o pó. Proceder ao preparo da pintura. |
| Repintura | Obrigatória aplicação de Fundo Preparador. |
| Reboco Grosso em demasia (areia grossa) e/ou Tonalidades diferentes e/ou remendos (com ou sem aditivos). | Recomendamos a remoção por lixamento ou espátula dos grãos de areia e aplicar o Fundo Preparador. No caso de tonalidades diferentes, aplicar Fundo Preparador. |