



 (34) 3338-6010

 (34) 9 9645-6010

 laboratorio.vmaxxytintas@gmail.com

## PRODUTO: TINTA PARA GESSO

### Descrição, Composição e Uso

Tinta de acabamento fosco para interiores. Indicada para pintura direta sobre superfícies de gesso e placas de gesso ou cartonado (Drywall). Sua fórmula especial age como fixadora de partículas soltas sobre gesso, proporcionando um melhor acabamento sem a necessidade de Fundo Preparador de Paredes. Possui ótimo poder de cobertura, secagem rápida, alastramento e rendimento, além de obter boa resistência às intempéries.

### Instrução de uso, Diluição e Consumo



**2 a 3 demãos  
com intervalo de 4 horas**



**30 a 40% de água  
em todas as demãos**



**Litro (0,9L) - 12 a 15m<sup>2</sup>  
Galão (3,6L) - 50 a 60m<sup>2</sup>  
Lata (18L) - 250 a 300m<sup>2</sup>**

### Aplicação

A aplicação deve ser realizada com Rolo de lã, pincel, trincha ou pistola. Aplicar em demãos finas sempre lixando entre demãos. Limpe as ferramentas com água e sabão.

### Secagem

Toque: 2 horas/ Final: 12 horas

### Observações

Confira na etiqueta se o material e a cor correspondem ao seu pedido e leia as instruções relativas ao produto contido na embalagem. Recomenda-se este prático antes do uso para determinar o consumo, a diluição e o acabamento.

### Preparação da Superfície

Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de fundo preparador, a fim de melhorar aderência e resistência, e reduzir consumo do acabamento. Ao aplicar em superfícies com reboco fraco, caiação, pintura queimada ao sol, aplicar Fundo Preparador, para torná-las firmes.

## Armazenamento

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

## Garantia

Após a aplicação dos produtos VMAXXY possui uma garantia de cinco anos, desde que aplicado de acordo com as normas e procedimentos recomendados.

## Normas da ABNT

Os produtos VMAXXY estão de acordo com as especificações de produtos e de aplicações estabelecidas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

## Informativo

As informações contidas nesta ficha servem como um guia de aplicação e de orientação. Toda e qualquer garantia perderá sua validade caso os procedimentos aqui descritos não forem seguidos. Para toda e qualquer aplicação que não esteja citada nesta ficha, o nosso Departamento Técnico deverá ser consultado para assegurar a garantia do produto. A eficiência de toda a linha de produtos depende de uma boa aplicação, seguindo-se os procedimentos indicados. Reservamos o direito de alterar a Ficha de Produto sem qualquer aviso prévio.

## Validade do produto a partir da fabricação

Este produto tem validade de corrente de 24 meses.

## Precauções

Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os e água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto. Para maiores informações consulte a ficha de informação do produto – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): **CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 0800-148110**  
Emergências em caso de acidentes de transportes (24 horas) vide telefones úteis na ficha de emergência.

**VMAXXY TINTAS LTDA.**

**Químico Responsável**

**CRQ 023003811**

**2ª Região MG**

**SAC: (34) 3338-6010**

**laboratorio.vmaxxytintas@gmail.com**



**RUA VARGINHA, 225. BAIRRO SÃO BENEDITO. UBERABA - MG**



Tratamento recomendados para os Produtos VMAXXY Tintas

Superfície	Tratamento
Reboco fraco/baixa coesão/partículas soltas e/ou altamente absorvente (Gesso, Fibro - cimento).	Fundo Preparador
Imperfeições profundas	Corrigir com massa de reboco.
Superfícies Caiadas	Raspar e/ou escovar a superfície para eliminar a cal o máximo possível e aplicar Fundo Preparador.
Manchas de Gorduras ou Graxas	Eliminar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.
Algas e Mofos	Devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água para aplicação do Fundo Preparador.
Massa Corrida (interna) ou Massa Acrílica (externa)	Eliminar o pó do lixamento antes da pintura. Para melhor aderência da tinta, selar a massa corrida ou acrílica com uma demão do Fundo Preparador para acabamento de tintas látex ou acrílicas.
Reboco Novo	Aguardar a cura e secagem (30 dias no mínimo).
Superfícies com brilho	Lixar e eliminar o pó com um pano umedecido em água. Proceder ao preparo da pintura.
Superfícies com umidade	Identificar a origem e tratar de maneira adequada e aguardar secagem completa. Proceder ao preparo da pintura.
Superfícies em bom estado	Lixar e eliminar o pó. Proceder ao preparo da pintura.
Repintura	Obrigatória aplicação de Fundo Preparador.
Reboco Grosso em demasia (areia grossa) e/ou Tonalidades diferentes e/ou remendos (com ou sem aditivos).	Recomendamos a remoção por lixamento ou espátula dos grãos de areia e aplicar o Fundo Preparador. No caso de tonalidades diferentes, aplicar Fundo Preparador.