

LABORATÓRIO DE ENSAIOS EM TINTAS IMOBILIÁRIAS

Relatório de Ensaio Nº: 13637.2025.B- V.0

01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: VMAXXYTINTAS LTDA
Proposta Comercial: 535.2025.V0
Processo SGSET: 279/2025
Endereço: R. Varginha, 225 São Benedito - Uberaba/MG **CEP:** 38020460
Contato: Rodrigo de Rezende **E-mail:** laboratorio.vmaxxytintas@gmail.com **Fone:** +55 (34) 3338-6010

02. Dados da Amostra fornecida pelo Cliente:

Descrição da amostra: Tinta Clássica
Informações Adicionais: Descrição da amostra fornecida pelo cliente
Matriz e Origem Amostra: LMA-Produtos Químicos - Tintas
Data Recebimento: 12/06/2025 14:36:00

A) Código da Amostra: Tinta Clássica **B) Tipo de produto:** Tinta Látex Standard
D) Cor: Branco **J) Característica da Amostra:** Não informado
H) Aspecto físico: Líquido **I) Volume:** 3.6L
Diluição: 30,0%

03. Resultados:

Ensaio							
Determinação da resistência à abrasão úmida - ABNT NBR 14940:2025							
	Data da Realização			Número de Ciclos			Média
CP 1	2025-06-24			161 ciclos			161 ciclos
CP 2				164 ciclos			
CP 3				157 ciclos			
Determinação do poder de cobertura de tinta úmida - ABNT NBR 14943:2025							
	Data da Realização			Razão de Contraste			Média
CP 1	2025-06-13			94,3 %			93,7 %
CP 2				93,4 %			
CP 3				93,3 %			
Determinação do poder de cobertura de tinta seca e rendimento teórico - ABNT NBR 14942:2025							
	Data da Realização	Cobertura Seca	Média da cobertura seca	Número de demão da cobertura seca	Rendimento Teórico	Média do rendimento teórico	Número de demão do rendimento teórico
CP 1	2025-06-24	4,1 m ² /L	4,1 m ² /L	6	112 m ² /Embalagem 18L	113 m ² /Embalagem 18L	4
CP 2		4,2 m ² /L			113 m ² /Embalagem 18L		
CP 3		4,0 m ² /L			114 m ² /Embalagem 18L		


Relatório de Ensaio tipo B

Legenda

ciclos - ciclos, g/cm³ - Gramas por centímetro cúbico, % - Porcentagem L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável

Cláusulas

O laboratório não se torna responsável por nenhum caso de interpretação ou uso indevido que se possa fazer deste relatório de ensaios. Os resultados obtidos somente se referem ao material e a alíquota submetidos ao ensaio. O laboratório realiza o controle de qualidade do procedimento de amostragem de acordo com os requisitos do órgão de acreditação. Salvo menção expressa, as amostras foram livremente selecionadas pelo solicitante. Este relatório atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório. Este relatório só deve ser reproduzido por completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita do Laboratório de Tintas e Revestimentos.


 Signatário Autorizado
 CRQ-04480580

LABORATORIOS SENAI MARIO AMATO - AREA: TINTAS IMOBILIARIAS
 Av. José Odorizzi, 1555 - Assunção. São Bernardo do Campo - SP, 09861-000
 Tel.: (11) 4344-5065 - e-mail: labtintasimob@sp.senai.br.

LABORATÓRIO DE ENSAIOS EM TINTAS IMOBILIÁRIAS

Código de Verificação: 0197b1a9-1f09-7c29-b9e0-e5475f565b97